

ADOQUINES
Aplicación
Adoquín Rectangular x2

Adoquín Corbatín x3

Borde de Anden x5

DEFINICIÓN

Los **Adoquines** de Minerales de Caldas son el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas, que permiten obtener un producto de alta resistencia y durabilidad, para la **construcción de pavimentos articulados** destinados a soportar **tráfico peatonal, vehicular liviano y vehicular pesado**. Son **adoquines tipo II, para uso en aceras, senderos, parques, plazas, parquederos, entre otros**.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

REFERENCIA	FORMATO (cm)	DIMENSIONES (mm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO	PESO (kg/und)
Adoquín Rectangular x2	20 x 10	Largo: 200 ± 4 Ancho: 100 ± 2 Alto: 22 ± 0,4	Terracota	Rústica	50 unds/m ²	1Kg/und
Adoquín Rectangular x3	20 x 10	Largo: 200 ± 4 Ancho: 100 ± 2 Alto: 30 ± 0,6	Terracota	Rústica	50 unds/m ²	1,4Kg/und
Adoquín Rectangular x5	20 x 10	Largo: 200 ± 4 Ancho: 100 ± 2 Alto: 50 ± 1,0	Terracota	Rústica	50 unds/m ²	2,15Kg/und
Adoquín Rectangular x5 Vitrificado	19,4 x 9,5	Largo: 195 ± 4 Ancho: 95 ± 2 Alto: 50 ± 1,0	Terracota	Rústica	54 unds/m ²	2 Kg/und
Adoquín Rectangular x8	20 x 10	Largo: 200 ± 4 Ancho: 100 ± 2 Alto: 80 ± 1,6	Terracota	Rústica	50 unds/m ²	3,3Kg/und
Adoquín Corbatín x3	20 x 10	Largo: 200 ± 4 Ancho: 100 ± 2 Alto: 30 ± 0,6	Terracota	Rústica	55 unds/m ²	1,2Kg/und
Adoquín Corbatín x5	20 x 10	Largo: 200 ± 4 Ancho: 100 ± 2 Alto: 50 ± 1,0	Terracota	Rústica	55 unds/m ²	1,8Kg/und
Adoquín Cuarteron	26 x 6	Largo: 260 ± 5,2 Ancho: 60 ± 1,2 Alto: 60 ± 1,2	Terracota	Lisa	64 unds/m ²	1,9Kg/und
Borde de anden	20x6	Largo: 200 ± 4 Ancho: 60 ± 1,2 Alto: 120 ± 2,0	Terracota	Lisa	17 unds/mL	2,9Kg/und
Borde de anden medio	12x6	Largo: 120 ± 2,0 Ancho: 60 ± 1,2 Alto: 120 ± 2,0	Terracota	Lisa	17 unds/mL	2Kg/und

Rendimiento calculado a tope

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

VARIABLES	Especificación	
	Norma NTC 3829	Minerales de Caldas
Tolerancia Dimensional	± 2%	± 2%
% Absorción de Agua	Promedio 5unds	Promedio 5unds
	Max 14%	Max 9%
% Absorción de Agua Vitrificado	Max 14%	Max 6%
Resistencia a la Compresión (Mpa)	Tipo II Min 38,0	Tipo II Min 50,0
Tipo de Uso	Producto diseñado para pavimentos articulados con tráfico peatonal, vehicular liviano y vehicular pesado.	

Notas Importantes:

*Los productos en arcilla, presentan variaciones de tono y medida y otras características propias de un producto natural.

*No se aceptan reclamaciones sobre material instalado. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.

*Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

*El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MAURICIO SANCHEZ A JEFE DEL SGC	SANTIAGO VILLADA A SUBGERENTE COMERCIAL	MAURICIO CASTELLANOS Q SUBGERENTE TÉCNICO